



選礦回收率

平均選礦回收率列示於表 4。更詳盡選礦回收率關係載於技術附錄。

表 4：選礦回收率

礦山	產品	回收率						精礦濕度假設
		銅	鋅	鉛	銀	黃金	鉬	
Las Bambas	銅精礦	86%	-	-	69%	64%		10%
	鉬精礦						55%	5%
Rosebery	鋅精礦		87%		9%	6%		8%
	鉛精礦		7%	80%	39%	13%		7%
	銅精礦	67%			43%	36%		8%
	金錠 ¹ （黃金及銀）				0.2%	28%		
Dugald River	鋅精礦	-	86%		30%	-		10%
	鉛精礦	-		75%	27%	-		12%
Sepon	電解銅	83%	-	-	-	-		-
Kinsevere	電解銅	85% (95% ASCu ²)	-	-	-	-		-

MMG 網站刊載的技術附錄包含礦產資源量及礦石儲量的額外資料（包括表 1 披露內容）。

¹ Rosebery 金錠含銀計算為與金錠中黃金成分的固定比率。銀設定為 0.17，而黃金為 20.7。

² AsCu = 酸溶性銅